

热转印系列

PP胶水，ABS胶水，PET胶水，PVC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨等。

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 热转印系列 PP胶水，ABS胶水，PET胶水，PVC胶水，离型剂 |
| 生产厂家 | 广东旭彩热转印材料有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | : |
| 公司地址 | 车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室 |
| 联系电话 | 17279378681 |

产品详情

热转印系列 PP胶水，ABS胶水，PET胶水，PVC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨等。

高性能热转印PP胶

PP

胶是一种苯溶型的针对

烫印要求高的PP材料专用的热转印胶水，其特点是：

1

、烫印温度低，附着力好，一般 1 7

0 左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，；

2

、
特别
适合对烫

印要求较高的（温度低，初粘性极好，容易转印）或杂料PP材料产品；

3、略带表粘性，使用时需配合背面防粘涂层。

二、使用注意问题：

1、使用前的检查：该PP

胶含有一定量蜡类添加剂，使用前先检查胶水是否沉底和漂浮物，存放一定时间，可能会出现上下分层的情况，属于正常情况，用木棒或其他可搅拌的物件均匀搅拌后方可使用，以避免涂布时可能出现的涂布不均匀，从而造成不必要的生产次品；

2、印刷粘度：蔡恩杯3 # ，18-22

秒，具体看印刷需要，根据不同客户不同产品的具体要求再做调整；

3、稀释溶剂：用100%

甲苯来稀释，若有提高挥发速度的需要，可适当添加一定量的醋酸乙酯（甲苯：乙酯=7：3），建议稀释比例为PP胶：溶剂=1:0.3-0.4

三、固含量（NV%）

$$NV\% > 26\%$$

四、有效期

在包装桶未开封和阴凉的环境下，可存放1年。

