

PP胶水，ABS胶水，反粘粉，PET胶水，PVC胶水，
PCtritan通用胶水，，离型剂及各色聚氨酯油墨

产品名称	PP胶水，ABS胶水，反粘粉，PET胶水，PVC胶水，PCtritan
生产厂家	广东旭彩热转印材料有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室
联系电话	17279378681

产品详情

PP胶水，ABS胶水，反粘粉，PET胶水，PVC胶水，
PCtritan通用胶水，，离型剂及各色聚氨酯油墨

高性能热转印PP胶

PP

胶是一种苯溶型的针对

烫印要求高的PP材料专用的热转印胶水，其特点是：

1

、烫印温度低，附着力好，一般 1 7

0 左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，；

2

、
特别
适合对烫

印要求较高的（温度低，初粘性极好，容易转印）或杂料PP材料产品；

3、略带表粘性，使用时需配合背面防粘涂层。

二、使用注意问题：

1、使用前的检查：该PP

胶含有一定量蜡类添加剂，使用前先检查胶水是否沉底和漂浮物，存放一定时间，可能会出现上下分层的情况，属于正常情况，用木棒或其他可搅拌的物件均匀搅拌后方可使用，以避免涂布时可能出现的涂布不均匀，从而造成不必要的生产次品；

2、印刷粘度：蔡恩杯3 # ，18-22

秒，具体看印刷需要，根据不同客户不同产品的具体要求再做调整；

3、稀释溶剂：用

甲苯来稀释，若有提高挥发速度的需要，可适当添加一定量的醋酸乙酯（甲苯：乙酯=7：3），建议稀释比例为PP胶：溶剂=1:0.3-0.4

三、固含量（NV%）

$$NV\% > 26\%$$

四、有效期

在包装桶未开封和阴凉的环境下，可存放1年。

热转印PC胶是一种适合PC,PET,PVC等材料产品专用的热转印胶水，其特点是：1、透明性高，附着力好，一般180℃左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；2、高固含低粘度，略带表粘性，较容易反粘，使用时需配合背面防粘涂层；3、通用性强，使用范围广，可适合PC,PET,PVC等材料制品的烫印。

17279378681